



Lastre in gomma

Rubber sheets

L/TG SBR tutta gomma standard

L/TG SBR standard

IMPIEGO:

Adatta per usi correnti ove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, oli e calore.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia

USE:

suitable for current applications without particular resistance requirements against atmospheric agents, oil and heat.

SURFACE: smooth/smooth



SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1,6 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	200 %

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1.5	•	1.2/1.4	10
2 e 2.5	•	1.2/1.4	10
3 e 4	•	1.2/1.4	10
da 4 a 10	•	1.2/1.4	10
da 12 a 20	•	1.2/1.4	5
da 25 a 50	•	1	1

L/CT SBR telata standard

L/CT SBR standard with insertions

IMPIEGO:

Adatta per usi correnti ove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, oli e calore.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia

USE:

suitable for current applications without particular resistance requirements against atmospheric agents, oil and heat.

SURFACE: smooth/smooth



SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1,6 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	200 %

↓ mm. ↑	PLIES GEWEBE TELAS PLIS	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1.5	1	•	1.2/1.4	10
2 / 2.5	1	•	1.2/1.4	10
3 / 4	1	•	1.2/1.4	10
da 4 a 10	2	•	1.2/1.4	10
da 12 a 20	2	•	1.2/1.4	5
da 25 a 50	2	•	1	1



Lastre in gomma

Rubber sheets

L/AO antiolio standard

L/AO NBR standard

IMPIEGO:


Moderato contenuto di NBR. Buona resistenza agli oli in genere, buona resistenza alle escursioni termiche ed all'invecchiamento. Buone proprietà meccaniche.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

USE:

Low nbr content. Suitable for application where resistance slightly superior to sbr rubber is required. Suitable as a workbench coating.

SURFACE: smooth/smooth or on request i.t./i.t.



SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1.4 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	60 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	300 %

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1	•	1.41	0
1.5	•	1.41	0
2 / 2.5	•	1.41	0
da 3 a 10	•	1.41	0
da 12 a 20	•	1.45	
da 25 a 50	-	11	

L/AB antibenzina

L/AB NBR for fuel

IMPIEGO:

Elevato contenuto di NBR e ACN. Adatta a contatto di benzina super, diesel ed oli in genere. Buona resistenza all'invecchiamento e discreta resistenza all'escursione termica.

Buona permeabilità ai gas.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

Producibile su richiesta la versione con reazione al fuoco UL 94 V0.

USE:

Moderate nbr content. Good resistance against oil in general, good resistance against temperature ranges and ageing.

Good mechanical properties.

SURFACE: smooth/smooth or on request i.t./i.t.



SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1.3 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	100 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	300 %
COMPRESSIONE: (22 ore a 70°)	ASTM D395-B	15 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO:	ASTM D624	40 Kg/cm

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1	•	1.42	0
1.5	•	1.41	5
2 / 2.5	•	1.41	5
da 3 a 6	•	1.41	0
da 8 a 25	•	1.45	
da 30 a 50	-	1.42	.5